



FLEXPRO

Добавка для подготовки герметиков EXTRASEALER WHITE / BLACK к прямому нанесению на пластмассы

C 5

Описание продукта

Добавка, делающая герметики марки EXTRASEALER пригодными для прямого нанесения на все типы окрашиваемых пластиковых материалов, обычно используемых в автомобильной промышленности. Добавление FLEXPRO не вызывает адгезию к неокрашиваемым чистым полипропилену (PP) и полиэтилену (PE).

Технические характеристики

Срок хранения: 24 месяцев Плотность: 0.892 g/cm³ Теоретическая укрывистость: 340 м²/л при толщине 1 μm
Цвет: желтый, прозрачный Содержание твёрдых элементов: 10.6% по весу

Предварительная подготовка поверхности

Очистите поверхность средствами PK 700 или PK 1000 с помощью полировочной шкурки. Очистите/обезжирьте поверхность средством PK 1000.

	Пропорции смеси	Хорошо взболтать перед использованием.		
		EXTRASEALER WHITE / BLACK	300 (об.)	100 г
		D 80 / D 70	100 (об.)	23 г
		FLEXPRO	100 (об.)	21 г
	Вязкость распыления	От 40 до 47 секунд при 20°C, по методике ISO, чашечный вискозиметр		
	Жизнеспособность	1-2 часа при 20°C		
	Распылители	HVLP распылитель	1.3 – 1.5	0.7 bar на выходе
		Подобный распылитель	1.3 – 1.4	2.5 bar
	Нанесение		Герметик Шлифовальная шпатлевка	
		Количество слоев:	1	2
		Толщина пленки:	20 – 35 мкм	40 – 60 мкм
	Испарение растворителя	20°C	15 – 20 мин., до матовой поверхности	/
	Сушка	60°C	/	25 мин.
	Шлифовка		/	P 400
	Ручная шлифовка		/	P 500 – P 800
	Дальнейшая обработка	Нанесите верхнее покрытие R-M. При использовании в составе герметиков: На пластиковые детали, покрытые герметиками EXTRASEALER WHITE / BLACK, содержащими добавку FLEXPRO, в течение 5 дней можно наносить дополнительное покрытие без использования промежуточной шлифовки. При необходимости, небольшие включения можно удалить с помощью тонкозернистой шлифовальной шкурки через 20 минут сушки при 20°C.		

Просим обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве 1999/45/ЕС и национальному законодательству. Продукция предназначена только для профессионального использования.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. Это не правило, что данный продукт содержит частицы < 0.1 μm.